

**OTORGA REPELENCIA AL AGUA
PROTEGE DEL AGUA DE LLUVIA Y EFLORESCENCIAS
REALZA Y ABRILLANTA EL COLOR DEL MATERIAL
ESPECIAL PARA LADRILLOS, BALDOSAS, PIEDRAS,
CONCRETO, ETC.**

CARACTERÍSTICAS

EXALT-Tone es un repelente al agua de penetración, con acabado "wetlook" que protege de la humedad, confiere frescura y brillo mate o brillante a los materiales de muros, pisos y techos, respeta el acabado realzando su tono natural y, además, permite la transpiración.

FUNCIONA en: Ladrillos de arcilla rústicos y aparentes, Bloques de concreto rústico y aparente, Sillar, Baldosas de piedra de poro cerrado y abierto y similares.

EXALT-Tone no deja película bloqueadora de la transpiración de gases en los materiales, permite la salida de la humedad en forma de vapor, bloquea la entrada de agua.

EXALT-Tone está listo para usarse, **NO SE DILUYA NI SE MEZCLE CON SUBSTANCIAS AJENAS.**

EXALT-Tone NO ES BARNIZ. Los barnices o selladores a base de resinas formadores de película, **ESTÁN CONTRAINDICADOS EN MATERIALES POROSOS PARA CONSTRUCCIÓN, YA QUE BLOQUEAN SU TRANSPIRACIÓN.** Al ser aplicados barnices o selladores sobre un material poroso, quedan depositados en la superficie en forma de película, bloquean la transpiración o salida de vapor de agua de la mampostería, se "amarillean" y se desprenden en forma de "escamas" una vez dañados por la presión del vapor que ejerce el agua al evaporarse y por la acción de los rayos UV.

LOS BARNICES NO SE RECOMIENDAN PARA PRODUCTOS DE BARRO, PIEDRA, MARMOL Y SIMILARES, CUANDO ESTÁN EXPUESTOS AL INTEMPERISMO, HUMEDADES ACTIVAS COMO LA LLUVIA, HUMEDAD DEL SUBSUELO Y OTRAS.

USOS. Se emplea para realzar la tonalidad, abrillantar y proteger de la humedad a productos de barro tales como tabiques, ladrillos, tejas, celosías, fachadas, macetas, también de piedra, concreto, etc.

EN MUROS. Protege del agua de lluvia, su aplicación principal será en superficie.

EN TECHADOS. Se aplica a la teja de barro o cemento. El mejor instante para protegerlos es el momento de la instalación de tejas, impregnándolas por inmersión. En el mantenimiento sobre los techados, se aplicará por aspersión.

EN PISOS. La mejor aplicación en pisos de obra nueva, será impregnar las piezas por inmersión, antes de su colocación. En pisos ya instalados, se debe verificar que no haya humedad activa existente, en tal caso, primero debe resolverse. En pisos debe asegurarse de que no haya encharcamientos, es necesario que el piso tenga una inclinación mínima del 2%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Verifique que el muro, tanto ladrillos como juntas y otras zonas, no tenga defectos como fisuras, grietas y oquedades, que faciliten la entrada de agua de lluvia, también asegúrese que no existan humedades activas, como fugas y humedad ascendente, en su defecto, elimínelas reparando sus causas. Retire los elementos que se puedan desprender fácilmente de la fachada.

LIMPIEZA. Limpie el muro con **DETERBARRO.** El muro de obra nueva, generalmente tiene adherencias de mortero y escurrimientos de concreto, el **DETERBARRO** está formulado para desincrustar este tipo de residuos y limpiar manchas de otras mugres y eflorencias. Una vez que el muro esté limpio, enjuáguelo perfectamente, evite residuos de esta solución ácida que podría perjudicar al repelente.

Un muro de obra reciente contiene humedad, déjelo secar. Permita que la superficie recién lavada seque en forma total, esté limpia y libre de polvo y grasa.

(no utilizar ácido muriático que es corrosivo, pues aún diluido ataca y destruye a las juntas de mortero, al concreto y a la piedra, además de fijar manchas químicas).

PROCEDIMIENTO

MOMENTO DE APLICACIÓN. Aplicar por la mañana o por la tarde, o cuando el muro no este expuesto a los rayos directos del sol. Evite aplicarlo cuando el sol cae directamente sobre la superficie a impregnar. Si el muro está caliente, el **EXALT-Tone** aplicado se polimerizará prematuramente y no permitirá una penetración suficiente y, es probable que se formen cristales depositándose en la superficie y podrán dejar un velo blanquecino difícil de retirar.

No se aplique durante momentos de lluvia. Si después de aplicarlo hubiera lluvia, el sustrato debe ser protegido cubriéndolo con lienzos de plástico o lona.

CUANTAS MANOS SE DEBE APLICAR. Dependerá de la porosidad del sustrato, sin embargo, en general aplicar **UNA MANO** realzará el tono, **DOS MANOS** le dará un tono fresco o húmedo agradable, **MÁS MANOS** darán brillo mate o brillante.

SUPERFICIES POCO POROSAS. APLIQUE EXALT-Tone A SATURACIÓN, DE ABAJO HACIA ARRIBA. Debe aplicarse en una sola acción, una o más manos continuas a saturación, hasta que el sustrato ya no absorba.

SUPERFICIES MUY POROSAS. (barro artesanal, piedra recinto, etc.) **APLICARSE A SATURACIÓN Y A DOS O MÁS MANOS DE ABAJO HACIA ARRIBA.** Debe aplicarse en forma continua, sin dejar secar entre aplicaciones, ya que este tipo de sustratos son muy absorbentes. Insista la aplicación en zonas donde los poros del sustrato continúen absorbiendo.

Para un resultado óptimo debe lograrse una penetración del producto de 0.5 a 1 mm al menos.

Si se aplica una segunda mano, una vez que haya secado la primera, el **EXALT-Tone** será rechazado y no habrá penetrado suficientemente. Es importante tener en cuenta que la aplicación al muro debe realizarse de abajo hacia arriba, para que los escurrimientos de **EXALT-Tone** se den sobre la zona ya protegida.

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN.

EN MUROS.

PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO.

Aplicación de **EXALT-Tone** con brocha de pintar. Introduzca solo la zona de pelo de la brocha, no introduzca el mango para evitar desperdicio y escurrimientos inútiles. Utilice la que mejor le acomode. Si la junta de mortero esta "remetida", asegure impregnarla a saturación introduciendo la brocha en dicha junta, pues el mortero es más absorbente.

Con aspersor de baja presión. Se recomienda el aspersor para superficies extensas. Vigile su rendimiento sobre todo en momentos de viento. La aplicación debe ser a saturación, hasta que el sustrato ya no absorba.

EN PISOS de obra nueva. Para aplicarlo en pisos, asegúrese de que no haya encharcamientos de agua, la superficie del piso deberá tener al menos un 2% de desnivel.

1. Es preferible que previamente impregne con **IMPERBARRO Natural** por inmersión las losetas, las protegerá de la humedad ascendente del subsuelo. En un balde de tamaño apropiado, vierta **IMPERBARRO Natural** hasta un nivel suficiente para introducir las losetas de manera que queden cubiertas totalmente por el impregnante. Consulte las indicaciones en la etiqueta del **IMPERBARRO**.

2. Permita que las losetas permanezcan dentro del balde con **IMPERBARRO Natural**, durante **DOS** minutos.

3. Coloque las losetas sobre el balde y déjelas escurrir.



Protects & beautifies
Brick-Stone-Masonry-Concrete



4. Una vez secas las losetas, usted ya puede colocarlas sobre el piso firme. Utilice un adhesivo diseñado para pegar productos cerámicos de baja o nula absorción, tendrá buena adherencia sobre el piso firme de concreto.

5. Realizará su piso si decora la boquilla o junta de mortero. Usted podrá optar por agregar **ADICOL** a la mezcla de mortero para emboquillar, los colores apropiados son: Color barro, terracota y gris Oxford, el que coordine mejor con el color de la loseta elegida. 6. Al mismo tiempo de la colocación, exija que el colocador limpie los residuos de mortero o cemento que vayan quedando, hágalo con una esponja húmeda y mientras el mortero de emboquillado esté aun fresco.

7. Una vez que el mortero de pega o emboquillado haya endurecido, limpie cualquier residuo o manchas de cemento y eflorescencias, aplicando **DETERBARRO** limpiador y desincrustante, elija la solución que indica el fabricante en la etiqueta. Una vez realizada la limpieza, enjuague suficientemente con agua potable y limpia.

Una vez seco el piso, usted podrá aplicar **EXALT-Tone**. Si su piso es de barro natural sin esmalte o piedra, aplicando **EXALT-Tone** en interiores y exteriores, usted tendrá un piso con protección y tono realzado, brillo mate o brillante. Para alcanzar una duración prácticamente indefinida, le recomendamos aplique el mantenimiento necesario con **EXALT-Tone** sobre todo en las zonas de tráfico intenso para evitar su desgaste, será necesario cada 6 meses aproximadamente.

EN TECHADOS de obra nueva.

POR SUPERFICIE. Antes de colocar las tejas sobre el techo. Usted podrá aplicar **EXALT-Tone** con brocha de pintor, solo asegure de impregnarlas a saturación y en todas las caras que estén expuestas a la lluvia.

Después de colocar las tejas sobre el techo. Si usted prefiere impregnar las tejas después de instalarlas en el techo, aplique **EXALT-Tone** con bomba de baja presión y asegúrese de aplicarlo en la superficie de las tejas además de todas las oquedades que pudiera tener el techado, revise que las tejas no tengan grietas o que hubiera fisuras en el mortero de pega.

EN TECHADOS existentes.

1. Si las tejas están sucias o enmohecidas, límpielas con la **SOLUCIÓN de DETERBARRO** apropiada según el material. (vea las indicaciones en su etiqueta) aplicándolo con escoba o cepillo de cerda plástica de mango largo, tallando con extremo cuidado sobre todo si las tejas están sueltas. Al terminar la limpieza enjuague cualquier residuo de **DETERBARRO**.

2. Una vez limpias y secas las tejas, aplique **EXALT-Tone** con aspersor de baja presión y a saturación. De acuerdo con el grado de saturación en su aplicación, usted podrá obtener:

- Con una aplicación, desde un tono húmedo o fresco.
- Con dos aplicaciones, la segunda antes de que seque la primera, obtendrá un tono mate.
- Con tres aplicaciones continuas y antes de que seque la aplicación anterior, obtendrá un tono brillante.

Mientras más **EXALT-Tone** aplique sobre la superficie, alcanzará más brillo. El número de manos necesario dependerá del grado de porosidad del sustrato.

En razón de que el sustrato que usted desea tratar, es material de barro, piedra o concreto con diferente textura y porosidad, le recomendamos que antes de hacer su aplicación general, usted haga una aplicación muestra para asegurarse de su resultado y pueda decidir el acabado que más le guste.

RENDIMIENTO. Su rendimiento es de 2 a 4 m² por litro en barro artesanal y de 4 a 5 m² por litro en barro industrial,

dependiendo de la porosidad de la superficie, de la temperatura ambiente, del instrumento de aplicación de la existencia de viento, de la eficiencia del aplicador, etc.

DURABILIDAD. Su durabilidad es de 2 hasta 3 años y dependerá de la saturación y penetración lograda por el aplicador. Para limpieza del muro ya impregnado con **EXALT-Tone** se recomienda no usar solventes, detergentes ni ácidos; lavar únicamente con agua limpia.

MANTENIMIENTO COTIDIANO. Limpie el piso con mop o trapeador humedecido solo con agua limpia, cuando el trapeador o mop se ensucie, lávelo para continuar con la limpieza del piso. Si tira al piso cualquier tipo de líquido, límpielo de inmediato. No deje agua encharcada que sobre el piso se evapore, pues el agua contiene sales minerales que se cristalizarán dejando menores manchas blanquecinas o grisáceas, sin embargo, usted podrá retirarlas con un trapo húmedo.

Cuando usted perciba en las zonas de mayor tránsito, que el piso ha perdido brillo o el tono ha disminuido, renuévelo aplicando con brocha solo en dichas zonas, **EXALT-Tone** sin diluirlo.

PRECAUCIONES. Para su aplicación utilice guantes de látex, lentes protectores para los ojos, mascarilla protectora de vapores, mantenga la zona de trabajo ventilada. Es tóxico por ingestión y poco tóxico por contacto, manténgalo el recipiente del producto siempre bien cerrado. Almacene en lugar seco y fresco, no se exponga a los rayos del sol.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRESENTACIÓN. Porrones de 5 y 20 litros.

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA LIMITADA LEA CON CUIDADO. La información aquí contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos, sin embargo, las recomendaciones formuladas en este medio deben ser comprobadas por ensayos preliminares por el cliente, debido a las condiciones durante el proceso y las variaciones de sustratos utilizados, sobre lo cual no tenemos control. Esta información no debe utilizarse en sustitución a las pruebas del consumidor para garantizar que los productos **PROBARRO** son seguros, efectivos y completamente satisfactorios para su uso final. La única garantía de **PROBARRO** es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes al momento de entregarse, por lo que, si el producto es alterado en su contenido o utilizado fuera de lo recomendado en esta ficha técnica de aplicación, queda fuera de garantía. El único recurso contra el incumplimiento de dicha garantía está limitado al reembolso del precio de compra o a la reposición de cualquier producto que demuestre ser distinto a lo especificado y que se utilicen sustratos no previstos por sus cualidades y características físicas. Recomendaciones para el uso no constituyen una garantía, ya sea expresa o implícita, de la aptitud o idoneidad del producto para un propósito particular diferente. **PROBARRO** declina tener responsabilidad por cualquier daño accidental o consecuente.

