

Planta

Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 01/12/2020

Clave: PSC-MUL0612RSEAT-01

MULTEX SEATTLE 6/12

Tabique industrializado de alta resistencia

Tipo de pieza: Multiperforada


La Pieza Multiperforada del sistema, por su ligereza y desempeño estructural permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto

COMBINACION : 50% Marrón + 50% Habano



Clave: MUL0612RSEAT

ACABADO: RUSTICO



-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. www.novaceramic.com.mx

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro, no se recomienda el uso de ácido muriático.

-De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción - Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

-Todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con los valores requeridos en la norma NMX-C-404-ONNCE vigente.

DIMENSIONES REALES (cm)		
5.7	12.0	24.0
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		
ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA		
15.0	7.0	58%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m ²	59.7	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	36.52	Lt/m ²
W solo con mortero	181.84	kg/m ²
W Castillos Ahogado	181.53	kg/m ²
W Castillos Exteriores	192.63	kg/m ²
INFORMACION DE ENTREGA		
Piezas / pallet	480	pzas
Peso Pallet	816	kg
Rendimiento Pallet	8.0	m ²
CARACTERISTICAS TECNICAS		
* Resistencia Promedio Compresión Simple (\bar{f}_p)	350	kg/cm ²
* Resistencia Compresión de la Mampostería (f'_m)	100	kg/cm ²
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V'_m)	10.0	kg/cm ²
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería (E_m)	39166	kg/cm ²
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (G_m)	11498	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RT_p)	0.8325	m ² x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RT_s)	0.8001	m ² x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	44.0	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	44.9	dBa
*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC		
Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020		
Aislamiento acústico calculados según la Norma NBE-CA-88		
Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404		SCH-006-002/19



PROPIEDADES TÉRMICAS	
Materia prima (arcilla)	
Producto	Conductividad W / m·K
Repellable	0.1357
Aparente/Caravista	0.1215