

## Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 01/12/2020


N° Revisión:1

### NOVABLOCK MULTIPERFORADO RUSTICO ROJO (20/12)

#### Tabique industrializado de alta resistencia

Tipo de pieza: Multiperforada

La Pieza Multiperforada del sistema, por su ligereza y desempeño estructural permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.




#### ACABADOS



Clave: NBM2012RROJO

Clave: NO DISPONIBLE



Cotas mm  
Medidas Nominales

\* Consultar las ultimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. [www.novaceramic.com.mx](http://www.novaceramic.com.mx)

\*\*La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro

- Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

- Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro, no se recomienda el uso de acido muriático.

-De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción - Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

#### DIMENSIONES REALES (cm)

19.5	12.0	32.5
alto	ancho	largo

Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm

#### ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

15.0	7.0	55%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %

#### CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Pzas/m2	14.6	Pzas
Peso/pieza	7.10	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	14.30	Lt/m <sup>2</sup>
W solo con mortero	134.85	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Ahogado	141.54	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Exteriores	156.87	kg/m <sup>2</sup>

#### INFORMACION DE ENTREGA

Piezas / pallet	120	pzas
Peso Pallet	852	kg
Rendimiento Pallet	8.2	m <sup>2</sup>

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Resistencia Promedio Compresión Simple (f <sub>p</sub> )	120	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia Compresión de la Mampostería (f*m)	90	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V*m)	6.0	kg/cm <sup>2</sup>
Modulo de Elasticidad de la Mampostería (Em)	39166	kg/cm <sup>2</sup>
Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (Gm)	11498	kg/cm <sup>2</sup>
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RTp)	0.8452	W/m x °K
Resistencia Térmica del Sistema (RT <sub>s</sub> )	0.9274	m <sup>2</sup> x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	40.7	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	41.6	dBa

Valores de aislamiento acústico calculados según la Norma NBE-CA-88

Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020

Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404

SCH-006-003/19

